

PIXEL

GOLD RECUBRIMIENTOS DE ALTA TECNOLOGÍA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DIVERSIDAD S.A.S. De los Hornos 5651
B° Villa Esquiú / (5101) Córdoba - Argentina

MICROCEMENTO ALTA RESISTENCIA “MONOCOMPONENTE”

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Es un microcemento flexible en polvo a base de cemento de alta resistencia, arena sílice, resinas, aditivos y pigmentos que forman un recubrimiento de excelente resistencia, flexibilidad, belleza y color para dar acabado final a pisos interiores, exteriores, baños, y toda clase de superficies, en donde se requiera un acabado continuo y sin juntas.

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Presentación: Bolsa de 25kg.

Dilución: 9 lts. de agua en 25 kg.

Rendimiento por saco de 25 kg: entre 15 a 18 m² a 2mm. de espesor.

Colores: Gris Natural, Gris Oscuro.

Consultar la carta de colores disponible al momento.

NOTA: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.

3. DATOS TÉCNICOS:

Estado Físico: En polvo.

Aspecto: Polvo fino.

4. MODO DE EMPLEO:

En un recipiente de plástico limpio añadir 9 litros de agua limpia, mezclar y verter el material MICROCEMENTO poco a poco hasta homogeneizar el producto con el agitador eléctrico de bajas revoluciones durante 3 minutos. Dejar reposar durante 5 minutos y

volver a agitar durante 2 minutos hasta obtener una mezcla uniforme y exenta de grumos.

Cuando se emplea PIGMENTO BASE

AGUA, este se debe agitar bien

y asegurar vaciar el contenido total del pigmento e incorporarlo al agua antes de agregar el polvo. Preparar sólo la cantidad de producto que se vaya a utilizar, se endurece después de 40 minutos debido a su contenido cementoso. No agregue agua después de la mezcla inicial. **El excedente de agua en la mezcla compromete la resistencia a la compresión del material.**



5. CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN:

Conservar en su envase original.

Para evitar su deterioro es necesario protegerlo de las diferentes condiciones meteorológicas como lluvia, sol, humedad, viento, etc.

Apilar sobre tablas de madera colocadas a unos 15 a 20 cm por encima del suelo.

6. EQUIPOS DE APLICACIÓN

Llana metálica lisa para aplicación de revestimientos.

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. NO INGERIR. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS. NO EXPONER A TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 50 °C. VER HOJA DE SEGURIDAD

NOTA IMPORTANTE:



ESTA FICHA COMPLETA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO. LAS INFORMACIONES QUE CONTIENE, ESTÁN BASADAS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS SOBRE EL PRODUCTO Y SE DAN DE BUENA FE. SE RECUERDA ADEMÁS A LOS USUARIOS QUE EL USO DE UN PRODUCTO PARA APLICACIONES, OTRAS QUE AQUELLAS PARA LAS CUALES FUE DISEÑADO O ACONSEJADO, PUEDE ACARREAR EVENTUALES RIESGOS. EL USUARIO TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONOCER Y APLICAR EL CONJUNTO DE TEXTOS LEGALES APLICABLES A SU ACTIVIDAD. TOMARÁ BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS PRECAUCIONES INHERENTES A LA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO, QUE LE ES CONOCIDO. EL CONJUNTO DE LAS PRESCRIPCIONES REGLAMENTARIAS CITADAS TIENE COMO ÚNICO FIN AYUDAR AL USUARIO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS AL UTILIZAR UN PRODUCTO COMO EL CITADO. ESTA ENUMERACIÓN ESTÁ HECHA A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO. EL USUARIO VELARÁ POR EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS OBLIGACIONES LEGALES ADEMÁS DE LAS YA CITADAS, EN PARTICULAR EN LO RELATIVO A LA POSESIÓN Y UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO, DE LAS CUALES ES EL ÚNICO RESPONSABLE.